

# PITTURA PER CAMINETTI

Idropittura speciale per mattoni refrattari

---

## Descrizione

Idropittura acrilica, lavabile, opaca speciale per caminetti. Permette di ottenere un piacevolissimo aspetto estetico e una notevole resistenza. Può essere applicata come mano a finire su svariati tipi di supporti. Rende puliti i caminetti nel periodo di mancato uso. Aderisce tenacemente. Facile da usare.

---

## Caratteristiche

- Resiste a temperature elevate
- Protettivo
- Ravvivante
- Impermeabilizzante

---

## Resa e dati tecnici

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viscosità:              | tixotropica                                                                                   |
| Peso specifico:         | 1,6 ± 0,05 kg/litro a 20° C al picnometro                                                     |
| Colore:                 | Rosso mattone                                                                                 |
| Resa:                   | 10 m <sup>2</sup> /litro per mano in funzione della rugosità e dell'assorbimento del supporto |
| Essiccazione a 20° C:   | al tatto 2 ore; in profondità 12 ore; sovraverniciabile dopo 5 ore                            |
| Confezioni disponibili: | litri 0,250                                                                                   |
| Magazzinaggio:          | circa 12 mesi in confezioni originali, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo         |

I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione. PITTURA PER CAMINETTI può essere lavato dopo 10 giorni dall'applicazione.

Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): a/BA Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV: 140 g/l . PITTURA PER CAMINETTI contiene al max 140 g/l di COV.

---

## Preparazione delle superfici da trattare:

Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce di sporco, fuliggine, oli e grassi. Su nuovo intonaco, stagionato da almeno 28 giorni, mattoni, gesso, cemento, applicare prima una mano del fissativo all'acqua FISSOLEX e dopo almeno 5 ore applicare a pennello o rullo due mani di PITTURA PER CAMINETTI. Prima di ogni applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i metalli, in caso di

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO(LE) Tel 0833 912601 Fax 0833 912835  
info@finedin.it www.finedin.it informazioni tecniche PITTURA PER CAMINETTI

spruzzi pulire subito con acqua.

### Preparazione

Diluire al 10-20% con acqua (prima mano al 15 - 20%; la seconda mano al 10% circa). Applicare due mani a pennello o rullo su superfici perfettamente sane, asciutte e pulite. Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione. Applicare con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada. E' possibile variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

### Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 3209 1000 Pitture e vernici a base di polimeri acrilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and varnishes based on acrylic polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium).

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.

**Voce di capitolato:** idropittura speciale per caminetti, lavabile opaca a base di resine acriliche, pigmenti pregiati ad elevata resistenza e speciali additivi per facilitare l'applicazione, la filmazione e la distendibilità. Asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Stendere prima una mano del fissativo all'acqua FISSOLEX con un consumo medio di 0,125 l/m<sup>2</sup> e dopo almeno 5 ore applicare a pennello o rullo due strati incrociati di PITTURA PER CAMINETTI intervallati di almeno 5 ore l'uno dall'altro, con un consumo medio di 0,2 l/m<sup>2</sup>, al prezzo di \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup> per fornitura e posa in opera, escluso eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

FIN.ED.IN. Srl ZONA INDUSTRIALE 73057 TAVIANO(LE) Tel 0833 912601 Fax 0833 912835  
info@finedin.it www.finedin.it informazioni tecniche PITTURA PER CAMINETTI

Rev05 - 02  
pag. 2/2